



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/09/2022 a 26/09/2022

Cliente: G7 CONSTRUTORA SPE LTDA  
Obra: RESIDENCIAL BLUE COAST  
Endereço: RUA DARCI RIBEIRO DE CASTRO S/Nº, QUADRA

**Contrato**

094312

**Certificado Nº**

090418

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17154

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	220 + - 30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022526	2	ESTACA	23/09/22	21/10/22	28	240	46,0
				21/10/22	28		47,1
000022533	2	ESTACA	23/09/22	21/10/22	28	240	44,8
				21/10/22	28		43,6
000022537	2	ESTACA	23/09/22	21/10/22	28	220	40,2
				21/10/22	28		40,2
000022565	2	ESTACA	26/09/22	24/10/22	28	250	40,0
				24/10/22	28		40,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

08/02/2023