



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/10/2022 a 07/10/2022

Cliente: BAMBINO INCORPORACAO SPE
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA RAUL VEIGA, 515

Contrato

094705

Certificado N°

066365

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:09985

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019849	2	ESTACA	03/10/22	31/10/22 31/10/22	28 28	220	60,4 63,8
000019852	2	ESTACA	03/10/22	31/10/22 31/10/22	28 28	180	59,2 58,7
000019859	2	ESTACA	04/10/22	01/11/22 01/11/22	28 28	220	48,9 50,8
000019872	2	ESTACA	05/10/22	02/11/22 02/11/22	28 28	220	49,9 49,8
000019880	2	ESTACA	05/10/22	02/11/22 02/11/22	28 28	220	54,3 51,2
000019885	2	ESTACA	05/10/22	02/11/22 02/11/22	28 28	220	50,5 48,2
000019895	2	ESTACA	06/10/22	03/11/22 03/11/22	28 28	210	53,4 58,9
000019905	2	ESTACA	07/10/22	04/11/22 04/11/22	28 28	220	46,3 52,6
000019906	2	ESTACA	07/10/22	04/11/22 04/11/22	28 28	220	47,6 50,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

07/12/2022