



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/10/2024 a 08/10/2024

Cliente: BAMBINO INCORPORACAO SPE  
Obra: ESTRUTURAS  
Endereço: RUA RAUL VEIGA, 515

**Contrato**

098976

**Certificado N°**

070653

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10549

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024741	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	50,5 40,6
000024742	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	37,9 43,1
000024743	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	49,2 51,2
000024744	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	38,2 47,1
000024746	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	38,9 35,2
000024747	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	170	41,9 38,8
000024748	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	48,2 42,4
000024749	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	180	39,2 36,5
000024750	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	150	38,8 44,8
000024752	2	LAJE	08/10/24	05/11/24 05/11/24	28 28	170	40,6 35,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

08/04/2025