



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/04/2023 a 25/04/2023

Cliente: CONSTRUTORA HERLEM LTDA
Obra: OBRA RESIDENCIAL JAIRO MERGAR DE CARVALHO
Endereço: RUA ACAPULCO COM AVENIDA ATLANTICA, LOTE

Contrato

094800

Certificado N°

093136

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17236

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022125	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	130	36,8
000022126	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	135	40,7
000022127	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	140	47,9
000022128	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	140	36,3
000022129	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	130	37,2
000022130	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	140	36,1
000022131	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	135	37,9
000022132	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	140	34,7
000022133	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	135	37,3
000022134	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	135	33,7
000022135	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	140	37,8
000022137	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	135	36,7
000022138	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	130	40,7
000022141	1	LAJE	25/04/23	02/05/23	07	135	39,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/05/2023