



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/01/2025 a 09/01/2025

Cliente: GRAND 054 - EMPREENDIMENT
Obra: UNA RESIDENCE - SPE 054
Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES,

Contrato

AC8636

Certificado N°

103333

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17930

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
50,0	CPIII-40 RS	S100	LAJE POLIDA PROTENDIDA	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000050208	1	LAJE POLIDA PROTENDIDA	09/01/25	14/01/25	05	120	35,8
000050209	1	LAJE POLIDA PROTENDIDA	09/01/25	14/01/25	05	140	30,5
000050215	1	LAJE POLIDA PROTENDIDA	09/01/25	14/01/25	05	140	36,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/01/2025