



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/06/2023 a 14/06/2023

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED ALICE PALOMBINI
Endereço: AVENIDA ISAAC LOPES RUBIM, 85

Contrato

AC8652

Certificado N°

094233

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17472

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	140+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033420	2	FUNDACAO	14/06/23	12/07/23	28	150	37,4
				12/07/23	28		41,5
000033426	2	FUNDACAO	14/06/23	12/07/23	28	125	44,3
				12/07/23	28		42,5
000033435	2	FUNDACAO	14/06/23	12/07/23	28	140	49,2
				12/07/23	28		51,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/08/2023