



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/07/2023 a 27/07/2023

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED ALICE PALOMBINI
Endereço: AVENIDA ISAAC LOPES RUBIM, 85

Contrato

AC8652

Certificado N°

094481

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17502

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000034305	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	170	28,3
000034307	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	160	25,0
000034308	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	150	28,4
000034309	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	150	29,9
000034311	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	150	27,8
000034312	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	150	29,5
000034313	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	150	25,9
000034314	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	140	25,9
000034316	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	140	26,5
000034317	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	160	26,0
000034318	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	160	28,4
000034320	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	150	26,4
000034322	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	170	22,4
000034324	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	160	23,6
000034326	1	LAJE	27/07/23	03/08/23	07	170	26,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/08/2023