



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/08/2023 a 17/08/2023

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED ALICE PALOMBINI
Endereço: AVENIDA ISAAC LOPES RUBIM, 85

Contrato

AC8652

Certificado N°

094747

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000034699	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	160	25,3
000034700	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	160	26,3
000034702	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	150	28,3
000034703	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	170	24,7
000034704	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	180	24,9
000034705	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	160	27,9
000034706	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	170	24,9
000034707	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	170	24,9
000034708	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	170	26,4
000034710	1	LAJE POLIDA	17/08/23	22/08/23	05	170	25,2
000034718	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	150	25,9
000034720	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	170	25,1
000034721	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	170	25,4
000034723	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	160	24,9
000034726	1	LAJE	17/08/23	22/08/23	05	160	25,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/08/2023