



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/04/2023 a 28/04/2023

Cliente: ITAPARICA 001 EMPREEDIMEN
Obra: OBRA SKY GARDEM
Endereço: ROD DO SOL

Contrato

095208

Certificado N°

093207

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17360

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000039591	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	130	39,4
000039593	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	140	36,5
000039595	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	125	39,4
000039597	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	130	37,1
000039602	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	125	42,0
000039605	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	140	36,9
000039610	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	130	38,7
000039613	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	125	37,3
000039615	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	145	34,7
000039621	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	130	37,1
000039622	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	150	34,6
000039625	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	140	35,7
000039627	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	135	37,5
000039633	1	LAJE	28/04/23	05/05/23	07	125	38,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/05/2023