



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/06/2023 a 15/06/2023

Cliente: ITAPARICA 001 EMPREEDIMEN
Obra: OBRA SKY GARDEM
Endereço: ROD DO SOL

Contrato

095208

Certificado N°

093896

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17346

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000040478	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	26,5
000040479	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	125	27,2
000040481	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	26,4
000040482	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	110	27,6
000040484	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	110	25,8
000040485	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	23,3
000040487	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	25,1
000040489	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	125	27,0
000040490	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	26,6
000040492	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	26,8
000040493	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	115	40,2
000040495	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	130	25,6
000040496	1	LAJE	15/06/23	22/06/23	07	120	24,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/06/2023