



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/07/2023 a 25/07/2023

Cliente: ITAPARICA 001 EMPREEDIMEN
Obra: OBRA SKY GARDEM
Endereço: ROD DO SOL

Contrato

095208

Certificado N°

094457

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17504

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE 8 TIPO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041157	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	125	22,6
000041158	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	140	22,1
000041159	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	160	23,1
000041160	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	160	22,4
000041161	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	135	21,7
000041163	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	125	28,0
000041164	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	135	24,4
000041165	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	130	25,7
000041166	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	130	23,0
000041168	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	100	28,2
000041173	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	130	23,5
000041179	1	LAJE 8 TIPO	25/07/23	01/08/23	07	140	21,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/08/2023