



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/04/2025 a 04/04/2025

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

071377

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026109	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	45,4
				02/05/25	28		41,4
000026110	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	40,0
				02/05/25	28		33,8
000026112	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	35,4
				02/05/25	28		40,0
000026113	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	41,7
				02/05/25	28		40,0
000026115	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	150	44,3
				02/05/25	28		46,2
000026116	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	39,4
				02/05/25	28		31,3
000026117	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	44,2
				02/05/25	28		31,2
000026119	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	38,6
				02/05/25	28		45,0
000026120	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	34,8
				02/05/25	28		34,5
000026121	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	38,3
				02/05/25	28		36,8
000026122	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	36,3
				02/05/25	28		36,2
000026123	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	38,2
				02/05/25	28		44,6
000026124	2	LAJE	04/04/25	02/05/25	28	180	46,2
				02/05/25	28		39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

29/07/2025