



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/05/2025 a 19/05/2025

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

071557

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026510	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	40,0 47,8
000026511	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	48,4 50,6
000026512	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	37,6 38,8
000026513	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	39,3 36,4
000026514	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	39,1 40,5
000026515	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	42,4 41,4
000026516	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	49,4 36,8
000026518	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	37,5 40,9
000026519	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	36,9 42,0
000026520	3	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25 26/05/25	28 28 07	180	41,1 40,5 31,8
000026521	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	48,2 44,3
000026522	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	38,7 45,1
000026523	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	40,2 44,2
000026524	2	LAJE	19/05/25	16/06/25 16/06/25	28 28	180	39,6 37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

29/07/2025