



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/06/2025 a 30/06/2025

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

071742

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027148	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	39,2 39,0
000027150	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	42,8 38,3
000027152	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	36,4 34,9
000027154	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	35,2 37,3
000027156	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	38,5 41,6
000027158	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	37,1 32,8
000027159	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	140	36,0 34,1
000027161	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	140	39,9 35,0
000027163	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	34,9 34,9
000027167	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	38,1 36,0
000027168	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	35,2 34,5
000027169	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	43,0 41,4
000027171	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	39,4 36,2
000027172	2	LAJE	30/06/25	28/07/25 28/07/25	28 28	180	34,1 40,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

22/09/2025