



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/08/2025 a 11/08/2025

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

071986

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027756	4	LAJE	11/08/25	18/08/25	07	180	18,7
				18/08/25	07		19,0
				08/09/25	28		44,2
				08/09/25	28		39,9
000027757	2	LAJE	11/08/25	08/09/25	28	180	36,2
				08/09/25	28		43,9
000027759	4	LAJE	11/08/25	18/08/25	07	180	19,2
				18/08/25	07		20,1
				08/09/25	28		32,5
				08/09/25	28		41,1
000027761	2	LAJE	11/08/25	08/09/25	28	140	43,9
				08/09/25	28		42,5
000027764	4	LAJE	11/08/25	18/08/25	07	180	22,7
				18/08/25	07		20,7
				08/09/25	28		46,8
				08/09/25	28		46,1
000027766	2	LAJE	11/08/25	08/09/25	28	180	37,3
				08/09/25	28		46,1
000027767	4	LAJE	11/08/25	18/08/25	07	180	22,7
				18/08/25	07		21,6
				08/09/25	28		38,7
				08/09/25	28		46,5
000027770	2	LAJE	11/08/25	08/09/25	28	180	41,3
				08/09/25	28		44,1
000027771	2	LAJE	11/08/25	08/09/25	28	180	44,7
				08/09/25	28		46,1
000027773	4	LAJE	11/08/25	18/08/25	07	180	23,1
				18/08/25	07		22,7
				08/09/25	28		43,1
				08/09/25	28		44,4
000027775	2	LAJE	11/08/25	08/09/25	28	170	38,6
				08/09/25	28		45,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

15/01/2026