



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/09/2025 a 19/09/2025

Cliente: NOVA MARTINS CONSTRUTORA
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MINISTRO GAMA FILHO, 600

Contrato

099446

Certificado N°

072228

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	160+-30	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028330	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	180	41,9
				17/10/25	28		40,8
000028332	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	180	38,6
				17/10/25	28		39,7
000028334	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	180	42,0
				17/10/25	28		41,6
000028338	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	180	38,4
				17/10/25	28		39,0
000028340	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	190	38,2
				17/10/25	28		38,8
000028342	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	170	40,9
				17/10/25	28		40,0
000028344	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	180	45,8
				17/10/25	28		44,1
000028350	2	LAJE	19/09/25	17/10/25	28	180	46,4
				17/10/25	28		42,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

16/03/2026