



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/10/2023 a 11/10/2023

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA
Obra: SIENA PARTNES
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

Contrato

AC8710

Certificado N°

095489

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17610

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035593	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	25,6
				08/11/23	28		43,8
				08/11/23	28		43,7
000035594	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	22,6
				08/11/23	28		43,0
				08/11/23	28		39,1
000035596	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	140	25,2
				08/11/23	28		41,8
				08/11/23	28		40,5
000035597	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	150	24,9
				08/11/23	28		40,1
				08/11/23	28		38,1
000035599	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	140	23,8
				08/11/23	28		43,4
				08/11/23	28		39,2
000035601	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	150	26,6
				08/11/23	28		41,3
				08/11/23	28		40,2
000035602	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	24,9
				08/11/23	28		41,4
				08/11/23	28		42,4
000035603	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	25,4
				08/11/23	28		42,6
				08/11/23	28		41,1
000035604	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	150	23,0
				08/11/23	28		41,8
				08/11/23	28		41,8
000035605	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	140	25,4
				08/11/23	28		40,5
				08/11/23	28		39,1
000035606	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	23,0
				08/11/23	28		41,1
				08/11/23	28		42,0
000035607	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	140	30,6
				08/11/23	28		46,8
				08/11/23	28		45,5
000035608	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	150	28,3
				08/11/23	28		44,1
				08/11/23	28		45,4
000035609	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	150	27,8
				08/11/23	28		42,3
				08/11/23	28		42,2
000035610	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	150	24,2
				08/11/23	28		43,1
				08/11/23	28		42,6
000035611	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	140	28,3
				08/11/23	28		43,5
				08/11/23	28		42,7
000035616	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	130	25,1
				08/11/23	28		44,5
				08/11/23	28		42,2
000035618	3	LAJE	11/10/23	16/10/23	5	150	28,0
				08/11/23	28		46,4

				08/11/23	28		43,7
000035620	3	LAJE POLIDA	11/10/23	16/10/23	5	160	26,6
				08/11/23	28		40,8
				08/11/23	28		41,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
09/08/2024