



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/11/2023 a 13/11/2023

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA
Obra: SIENA PARTNES
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

Contrato

AC8710

Certificado N°

096031

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17610

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036085	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	27,2
				11/12/23	28		36,2
				11/12/23	28		41,1
000036087	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	26,4
				11/12/23	28		40,1
				11/12/23	28		37,1
000036088	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	23,4
				11/12/23	28		35,8
				11/12/23	28		36,2
000036089	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	20,3
				11/12/23	28		41,0
				11/12/23	28		38,4
000036090	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	23,8
				11/12/23	28		40,4
				11/12/23	28		36,5
000036091	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	21,9
				11/12/23	28		41,0
				11/12/23	28		38,8
000036092	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	24,1
				11/12/23	28		40,9
				11/12/23	28		42,3
000036094	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	23,5
				11/12/23	28		42,7
				11/12/23	28		38,3
000036097	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	25,3
				11/12/23	28		36,0
				11/12/23	28		36,5
000036098	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	21,3
				11/12/23	28		39,2
				11/12/23	28		39,7
000036100	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	21,9
				11/12/23	28		43,6
				11/12/23	28		40,9
000036101	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	22,2
				11/12/23	28		35,5
				11/12/23	28		38,1
000036103	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	21,4
				11/12/23	28		35,2
				11/12/23	28		38,5
000036105	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	21,2
				11/12/23	28		37,1
				11/12/23	28		35,2
000036106	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	150	22,1
				11/12/23	28		35,4
				11/12/23	28		36,5
000036109	3	LAJE	13/11/23	19/11/23	06	160	21,7
				11/12/23	28		40,7
				11/12/23	28		37,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027) 33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
09/08/2024