



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/12/2023 a 18/12/2023

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA
Obra: SIENA PARTNES
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

Contrato

AC8710

Certificado N°

096624

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17453

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000036565	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	120	26,1
				15/01/24	28		38,7
				15/01/24	28		43,5
000036566	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	24,7
				15/01/24	28		37,1
				15/01/24	28		35,1
000036567	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	150	33,0
				15/01/24	28		44,6
				15/01/24	28		41,0
000036568	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	140	30,5
				15/01/24	28		41,9
				15/01/24	28		38,4
000036569	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	140	29,1
				15/01/24	28		42,0
				15/01/24	28		43,1
000036570	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	32,6
				15/01/24	28		42,8
				15/01/24	28		43,5
000036571	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	150	24,5
				15/01/24	28		42,7
				15/01/24	28		41,5
000036572	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	31,9
				15/01/24	28		40,9
				15/01/24	28		39,4
000036573	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	32,2
				15/01/24	28		40,8
				15/01/24	28		37,6
000036574	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	31,6
				15/01/24	28		41,2
				15/01/24	28		42,3
000036575	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	150	32,4
				15/01/24	28		39,3
				15/01/24	28		43,5
000036579	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	35,5
				15/01/24	28		36,9
				15/01/24	28		37,8
000036580	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	150	29,8
				15/01/24	28		35,5
				15/01/24	28		36,7
000036581	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	140	31,6
				15/01/24	28		40,4
				15/01/24	28		38,4
000036582	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	31,8
				15/01/24	28		42,8
				15/01/24	28		38,9
000036583	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	25,0
				15/01/24	28		39,7
				15/01/24	28		36,8
000036584	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	29,8
				15/01/24	28		44,0
				15/01/24	28		42,7
000036585	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	26,9
				15/01/24	28		36,8

				15/01/24	28		35,8
000036586	3	LAJE	18/12/23	27/12/23	09	160	26,1
				15/01/24	28		36,2
				15/01/24	28		38,7
000036588	2	LAJE	18/12/23	15/01/24	28	160	41,5
				15/01/24	28		39,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
09/08/2024