



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/05/2024 a 08/05/2024

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA
Obra: SIENA PARTNES
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

Contrato

AC8710

Certificado N°

098614

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17684

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038582	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	130	28,0
				05/06/24	28		40,3
				05/06/24	28		42,9
000038583	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	140	27,4
				05/06/24	28		39,0
				05/06/24	28		41,5
000038585	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	140	26,6
				05/06/24	28		37,8
				05/06/24	28		39,4
000038589	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	140	29,1
				05/06/24	28		39,6
				05/06/24	28		40,9
000038591	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	130	29,7
				05/06/24	28		37,4
				05/06/24	28		37,3
000038592	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	150	28,8
				05/06/24	28		40,7
				05/06/24	28		39,4
000038594	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	135	28,2
				05/06/24	28		37,6
				05/06/24	28		38,5
000038602	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	140	26,9
				05/06/24	28		40,5
				05/06/24	28		39,4
000038608	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	140	32,3
				05/06/24	28		43,2
				05/06/24	28		45,6
000038614	3	LAJE	08/05/24	13/05/24	05	140	26,6
				05/06/24	28		39,1
				05/06/24	28		41,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/08/2024