



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 29/05/2024 a 29/05/2024**

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA  
Obra: SIENA PARTNES  
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

**Contrato**

AC8710

**Certificado N°**

098955

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17684

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000039021	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	130	21,3
				26/06/24	28		49,7
				26/06/24	28		47,9
000039023	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	130	22,3
				26/06/24	28		46,8
				26/06/24	28		46,0
000039025	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	140	24,5
				26/06/24	28		43,4
				26/06/24	28		44,6
000039026	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	140	20,6
				26/06/24	28		44,3
				26/06/24	28		42,7
000039030	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	140	20,4
				26/06/24	28		43,6
				26/06/24	28		43,4
000039031	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	150	20,8
				26/06/24	28		46,1
				26/06/24	28		45,2
000039033	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	150	23,1
				26/06/24	28		54,5
				26/06/24	28		53,5
000039034	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	120	21,7
				26/06/24	28		48,0
				26/06/24	28		48,0
000039035	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	130	21,1
				26/06/24	28		47,4
				26/06/24	28		50,8
000039039	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	150	20,8
				26/06/24	28		45,0
				26/06/24	28		44,9
000039040	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	150	22,0
				26/06/24	28		46,1
				26/06/24	28		48,2
000039041	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	140	20,7
				26/06/24	28		49,2
				26/06/24	28		50,2
000039044	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	140	22,9
				26/06/24	28		47,0
				26/06/24	28		49,7
000039045	3	LAJE	29/05/24	03/06/24	05	130	23,4
				26/06/24	28		47,9
				26/06/24	28		52,3
000039050	3	ESCADA/LAJE	29/05/24	03/06/24	05	140	22,9
				26/06/24	28		42,9
				26/06/24	28		44,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
09/08/2024