



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período: 25/06/2024 a 25/06/2024**

Cliente: SIENA PARTNERS SPE LTDA  
Obra: SIENA PARTNES  
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA, 220.

**Contrato**

AC8710

**Certificado N°**

099441

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17684

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000039474	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	145	23,2
				23/07/24	28		42,0
				23/07/24	28		43,3
000039475	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	160	24,3
				23/07/24	28		42,0
				23/07/24	28		41,5
000039476	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	160	23,6
				23/07/24	28		41,1
				23/07/24	28		39,9
000039477	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	160	26,9
				23/07/24	28		43,4
				23/07/24	28		45,9
000039478	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	150	25,2
				23/07/24	28		41,5
				23/07/24	28		42,4
000039480	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	160	24,2
				23/07/24	28		41,0
				23/07/24	28		39,4
000039481	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	150	22,8
				23/07/24	28		44,0
				23/07/24	28		43,5
000039482	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	170	22,5
				23/07/24	28		41,2
				23/07/24	28		39,3
000039483	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	150	24,2
				23/07/24	28		40,3
				23/07/24	28		42,9
000039488	3	ESCADA/ LAJE	25/06/24	01/07/24	06	150	22,9
				23/07/24	28		38,0
				23/07/24	28		37,3
000039489	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	160	24,8
				23/07/24	28		40,6
				23/07/24	28		39,8
000039493	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	140	23,8
				23/07/24	28		38,7
				23/07/24	28		42,0
000039495	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	160	23,6
				23/07/24	28		39,1
				23/07/24	28		39,2
000039497	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	165	24,9
				23/07/24	28		38,0
				23/07/24	28		39,7
000039498	3	LAJE	25/06/24	01/07/24	06	150	25,0
				23/07/24	28		41,2
				23/07/24	28		42,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
09/08/2024