



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/02/2023 a 10/02/2023

Cliente: EAGLE DRAGAGEM E SERVICOS
Obra: SERVICO DE CONCRETAGEM PORTO IMETAME
CONTRATO 000
Endereço: ROD ES 010 S/N

Contrato

095702

Certificado N°

092452

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17399

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CP III 40 RS	230+/-30	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004076	2	BLOCO	10/02/23	10/03/23	28	260	47,0
				10/03/23	28		42,9
000004077	2	BLOCO	10/02/23	10/03/23	28	260	46,9
				10/03/23	28		47,4
000004078	2	BLOCO	10/02/23	10/03/23	28	250	46,2
				10/03/23	28		46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/03/2023