



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/02/2023 a 17/02/2023

Cliente: EAGLE DRAGAGEM E SERVICOS  
Obra: SERVICO DE CONCRETAGEM PORTO IMETAME  
CONTRATO 000  
Endereço: ROD ES 010 S/N ORDEM DE COMPRA 0

**Contrato**

095702

**Certificado N°**

092534

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17399

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CP III 40 RS	230+/-30	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004115	2	BLOCO	17/02/23	17/03/23	28	280	25,2
				17/03/23	28		28,7
000004116	2	BLOCO	17/02/23	17/03/23	28	260	37,8
				17/03/23	28		41,6
000004117	2	BLOCO	17/02/23	17/03/23	28	280	29,5
				17/03/23	28		32,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32507412  
RODOVIA ES 010 S/N KM 08 - BARRA DO SHAY - ARACRUZ - ES  
CGC 27.364.421/0013-91 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/03/2023