



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/09/2024 a 23/09/2024

Cliente: ARTI EMPREENDIMENTO IMOBI
Obra: ARTI EMP.IMOB
Endereço: RUA SAO PAULO 2020

Contrato

095834

Certificado N°

101384

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17770

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000048633	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	120	28,8
				21/10/24	28		42,7
				21/10/24	28		43,8
000048635	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	25,7
				21/10/24	28		49,0
				21/10/24	28		48,4
000048637	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	150	29,7
				21/10/24	28		51,6
				21/10/24	28		54,1
000048640	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	27,5
				21/10/24	28		45,0
				21/10/24	28		48,4
000048643	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	27,7
				21/10/24	28		45,5
				21/10/24	28		47,9
000048653	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	26,9
				21/10/24	28		48,7
				21/10/24	28		47,8
000048655	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	130	25,9
				21/10/24	28		43,5
				21/10/24	28		40,3
000048658	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	27,3
				21/10/24	28		41,4
				21/10/24	28		44,3
000048661	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	27,8
				21/10/24	28		54,0
				21/10/24	28		52,7
000048664	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	120	26,5
				21/10/24	28		46,5
				21/10/24	28		45,8
000048665	3	LAJE	23/09/24	30/09/24	07	140	24,8
				21/10/24	28		45,9
				21/10/24	28		46,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/12/2024