



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/10/2024 a 29/10/2024

Cliente: ARTI EMPREENDIMENTO IMOBI
Obra: ARTI EMP.IMOB
Endereço: RUA SAO PAULO 2020

Contrato

095834

Certificado N°

102121

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17770

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000049184	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	32,5
				25/11/24	28		40,7
				25/11/24	28		40,2
000049187	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	33,1
				25/11/24	28		40,2
				25/11/24	28		41,3
000049189	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	160	27,9
				25/11/24	28		41,0
				25/11/24	28		41,1
000049191	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	150	31,9
				25/11/24	28		42,6
				25/11/24	28		41,9
000049193	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	29,3
				25/11/24	28		40,6
				25/11/24	28		40,3
000049194	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	130	34,1
				25/11/24	28		44,1
				25/11/24	28		43,6
000049202	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	28,5
				25/11/24	28		40,3
				25/11/24	28		41,2
000049205	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	28,6
				25/11/24	28		43,5
				25/11/24	28		45,3
000049210	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	130	32,2
				25/11/24	28		41,3
				25/11/24	28		40,1
000049212	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	130	34,3
				25/11/24	28		42,2
				25/11/24	28		44,4
000049214	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	32,5
				25/11/24	28		40,7
				25/11/24	28		40,3
000049217	3	LAJE	28/10/24	04/11/24	07	140	34,5
				25/11/24	28		43,8
				25/11/24	28		43,7
000049220	3	LAJE	29/10/24	04/11/24	06	140	27,3
				26/11/24	28		40,4
				26/11/24	28		39,6
000049221	3	LAJE	29/10/24	04/11/24	06	140	28,8
				26/11/24	28		40,4
				26/11/24	28		40,1
000049224	3	LAJE	29/10/24	04/11/24	06	120	25,2
				26/11/24	28		41,1
				26/11/24	28		40,1
000049226	3	LAJE	29/10/24	05/11/24	07	140	27,5
				26/11/24	28		40,6
				26/11/24	28		40,8
000049231	3	LAJE	29/10/24	04/11/24	06	140	29,8
				26/11/24	28		41,2
				26/11/24	28		42,3
000049243	3	LAJE	29/10/24	04/11/24	06	130	30,5
				26/11/24	28		41,3

26/11/24

28

40,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/12/2024