



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/11/2024 a 10/12/2024

Cliente: ARTI EMPREENDIMENTO IMOBI
Obra: ARTI EMP.IMOB
Endereço: RUA SAO PAULO 2020

Contrato

095834

Certificado N°

102804

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17770

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	PILAR	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000049482	3	PILAR	14/11/24	25/11/24	11	150	26,9
				12/12/24	28		41,0
				12/12/24	28		42,4
000049487	3	PILAR	14/11/24	25/11/24	11	160	27,2
				12/12/24	28		41,9
				12/12/24	28		41,0
000049778	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	160	24,2
000049779	2	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	140	26,2
				16/12/24	06		27,3
000049780	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	150	27,2
000049783	2	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	150	25,7
				16/12/24	06		30,4
000049784	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	145	29,0
000049785	2	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	140	28,4
				16/12/24	06		32,4
000049786	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	130	32,8
000049790	2	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	140	28,8
				16/12/24	06		31,1
000049796	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	150	28,2
000049797	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	140	26,8
000049804	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	130	26,0
000049806	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	160	25,9
000049809	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	150	25,7
000049812	1	LAJE	10/12/24	16/12/24	06	140	29,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/01/2025