



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/05/2023 a 30/05/2023

Cliente: DUO LONDON JV EMPREENDIME
Obra: OBRA:DUO LONDON - OC. 25/23
Endereço: AV. LUZ, 600, CNO. 90.013.48744/77

Contrato

CA8730

Certificado N°

068722

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11762

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	100+-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	SP	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035343	3	NAO INFORMADO	19/05/23	26/05/23	07	120	37,1
				16/06/23	28		42,0
				16/06/23	28		41,5
000035370	2	NAO INFORMADO	23/05/23	20/06/23	28	120	42,6
				20/06/23	28		44,1
000035374	2	NAO INFORMADO	23/05/23	20/06/23	28	120	53,0
				20/06/23	28		48,6
000035379	2	NAO INFORMADO	23/05/23	20/06/23	28	120	51,7
				20/06/23	28		49,4
000035385	2	NAO INFORMADO	23/05/23	20/06/23	28	120	56,6
				20/06/23	28		51,8
000035433	3	NAO INFORMADO	26/05/23	02/06/23	07	120	35,7
				23/06/23	28		43,3
				23/06/23	28		40,4
000035435	3	NAO INFORMADO	26/05/23	02/06/23	07	120	41,7
				23/06/23	28		46,4
				23/06/23	28		48,0
000035442	3	NAO INFORMADO	26/05/23	02/06/23	07	120	39,9
				23/06/23	28		50,3
				23/06/23	28		48,0
000035448	3	NAO INFORMADO	26/05/23	02/06/23	07	120	42,9
				23/06/23	28		51,0
				23/06/23	28		49,5
000035465	3	NAO INFORMADO	30/05/23	06/06/23	07	120	45,8
				27/06/23	28		52,1
				27/06/23	28		49,6
000035466	2	NAO INFORMADO	30/05/23	06/06/23	07	110	40,0
				27/06/23	28		48,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:()

ROD. PRESIDENTE DUTRA 13005 - KM 13 - VILA NOVA - NOVA IGUACU - RJ
CGC 27.364.421/0023-63 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

18/09/2023