



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/07/2023 a 28/07/2023

Cliente: DUO LONDON JV EMPREENDIME
Obra: OBRA:DUO LONDON - OC. 25/23
Endereço: AV. LUZ, 600, CNO. 90.013.48744/77

Contrato

CA8730

Certificado N°

068911

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11761

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	100+-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	SP	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035774	3	NAO INFORMADO	28/07/23	04/08/23	07	120	27,3
				25/08/23	28		40,1
				25/08/23	28		40,2
000035775	2	-	28/07/23	25/08/23	28	120	42,0
				04/08/23	7		27,0
000035776	2	-	28/07/23	25/08/23	28	120	40,6
				04/08/23	7		32,0
000035777	2	NAO INFORMADO	28/07/23	04/08/23	07	120	32,6
				25/08/23	28		41,2
000035779	3	NAO INFORMADO	28/07/23	04/08/23	07	120	30,2
				25/08/23	28		42,2
				25/08/23	28		41,1
000035781	3	NAO INFORMADO	28/07/23	04/08/23	07	120	34,9
				25/08/23	28		50,7
				25/08/23	28		48,7
000035783	2	NAO INFORMADO	28/07/23	04/08/23	07	120	31,0
				25/08/23	28		40,2
000035787	3	NAO INFORMADO	28/07/23	04/08/23	07	120	34,1
				25/08/23	28		43,2
				25/08/23	28		46,1
000035790	2	-	28/07/23	25/08/23	28	120	40,8
				04/08/23	7		29,7
000035792	2	-	28/07/23	25/08/23	28	120	42,3
				04/08/23	7		24,0
000035793	2	-	28/07/23	25/08/23	28	120	43,4
				04/08/23	7		28,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:()

ROD. PRESIDENTE DUTRA 13005 - KM 13 - VILA NOVA - NOVA IGUACU - RJ

CGC 27.364.421/0023-63 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

18/09/2023