



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/03/2024 a 07/05/2024

Cliente: EVEREST EMPREENDIMENTOS S  
Obra: OBRA: IPA STUDIOS  
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1117, CNO. 90.01

**Contrato**

CA8733

**Certificado N°**

070439

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11606

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	160+-30	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017734	3	NAO INFORMADO	30/03/24	06/04/24	07	195	36,4
				27/04/24	28		44,5
				27/04/24	28		46,4
000017739	3	NAO INFORMADO	30/03/24	06/04/24	07	195	41,7
				27/04/24	28		51,6
				27/04/24	28		45,3
000017825	3	NAO INFORMADO	03/04/24	10/04/24	07	190	40,1
				01/05/24	28		41,2
				01/05/24	28		43,8
000017831	3	NAO INFORMADO	03/04/24	10/04/24	07	195	38,1
				01/05/24	28		39,5
				01/05/24	28		40,6
000017995	3	NAO INFORMADO	10/04/24	17/04/24	07	190	43,5
				08/05/24	28		46,2
				08/05/24	28		48,4
000018001	3	NAO INFORMADO	10/04/24	17/04/24	07	195	41,4
				08/05/24	28		44,7
				08/05/24	28		47,2
000018218	3	NAO INFORMADO	18/04/24	25/04/24	7	190	36,2
				16/05/24	28		38,8
				16/05/24	28		44,1
000018222	3	NAO INFORMADO	18/04/24	25/04/24	7	190	37,8
				16/05/24	28		56,5
				16/05/24	28		47,8
000018431	3	NAO INFORMADO	26/04/24	03/05/24	7	190	32,6
				24/05/24	28		48,9
				24/05/24	28		43,3
000018612	3	NAO INFORMADO	04/05/24	11/05/24	7	190	40,8
				01/06/24	28		47,6
				01/06/24	28		50,6
000018662	3	NAO INFORMADO	07/05/24	04/06/24	28	190	52,7
				04/06/24	28		50,2
				14/05/24	07		34,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777

RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ

CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/09/2024