



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/05/2024 a 01/07/2024

Cliente: EVEREST EMPREENDIMENTOS S  
Obra: OBRA: IPA STUDIOS  
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1117, CNO. 90.01

<b>Contrato</b>
CA8733

<b>Certificado N°</b>
070440

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11606

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	160+-30	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018673	3	NAO INFORMADO	07/05/24	04/06/24	28	190	47,3
				04/06/24	28		43,8
				14/05/24	07		29,2
000019202	3	NAO INFORMADO	03/06/24	10/06/24	7	190	30,1
				01/07/24	28		37,7
				01/07/24	28		38,1
000019204	3	NAO INFORMADO	03/06/24	10/06/24	7	190	34,2
				01/07/24	28		47,6
				01/07/24	28		46,1
000019210	3	NAO INFORMADO	03/06/24	10/06/24	7	190	29,3
				01/07/24	28		40,9
				01/07/24	28		39,2
000019218	3	NAO INFORMADO	03/06/24	10/06/24	7	190	32,9
				01/07/24	28		42,8
				01/07/24	28		37,5
000019453	3	NAO IMFORMADO	17/06/24	24/06/24	07	190	26,6
				15/07/24	28		41,8
				15/07/24	28		44,8
000019466	3	NAO IMFORMADO	17/06/24	24/06/24	07	195	29,4
				15/07/24	28		48,1
				15/07/24	28		50,5
000019695	3	NAO INFORMADO	01/07/24	08/07/24	7	190	33,1
				29/07/24	28		40,8
				29/07/24	28		40,2
000019705	3	NAO INFORMADO	01/07/24	08/07/24	7	190	31,9
				29/07/24	28		50,0
				29/07/24	28		50,0
000019714	3	NAO INFORMADO	01/07/24	08/07/24	7	190	35,3
				29/07/24	28		38,1
				29/07/24	28		41,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777

RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ

CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
26/09/2024