



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/03/2023 a 12/04/2023

Cliente: CONSORCIO ALL - JARDIM OC
Obra: OBRA: ALL
Endereço: AV. NUTA JAMES, 185, CNO. 90.011.07147/7

Contrato

CA8735

Certificado N°

069057

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10695

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023096	2	NAO INFORMADO	25/03/23	22/04/23	28	125	36,7
				22/04/23	28		38,2
000023099	2	NAO INFORMADO	25/03/23	22/04/23	28	120	35,6
				22/04/23	28		36,6
000023103	2	NAO INFORMADO	25/03/23	22/04/23	28	115	37,3
				22/04/23	28		35,4
000023105	2	NAO INFORMADO	25/03/23	22/04/23	28	120	36,1
				22/04/23	28		36,4
000023108	2	NAO INFORMADO	25/03/23	22/04/23	28	120	38,0
				22/04/23	28		37,1
000023112	2	NAO INFORMADO	25/03/23	22/04/23	28	120	35,0
				22/04/23	28		36,2
000023348	3	NAO INFORMADO	08/04/23	15/04/23	07	120	28,1
				06/05/23	28		42,9
				06/05/23	28		40,2
000023352	3	NAO INFORMADO	08/04/23	15/04/23	07	120	29,2
				06/05/23	28		43,6
				06/05/23	28		41,8
000023355	3	NAO INFORMADO	08/04/23	15/04/23	07	120	29,7
				06/05/23	28		38,6
				06/05/23	28		40,9
000023358	3	NAO INFORMADO	08/04/23	15/04/23	07	120	30,2
				06/05/23	28		35,5
				06/05/23	28		41,7
000023361	3	NAO INFORMADO	08/04/23	15/04/23	07	120	28,0
				06/05/23	28		39,1
				06/05/23	28		36,7
000023470	3	NAO INFORMADO	12/04/23	19/04/23	07	120	24,9
				10/05/23	28		36,6
				10/05/23	28		39,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088
ESTRADA DA LIGA+0 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

27/10/2023