



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/06/2023 a 08/07/2023

Cliente: CONSORCIO ALL - JARDIM OC
Obra: OBRA: ALL
Endereço: AV. NUTA JAMES, 185, CNO. 90.011.07147/7

Contrato

CA8735

Certificado N°

069058

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10695

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025041	3	NAO INFORMADO	24/06/23	01/07/23	07	120	24,3
				22/07/23	28		44,0
				22/07/23	28		44,6
000025047	3	NAO INFORMADO	24/06/23	01/07/23	07	120	23,5
				22/07/23	28		38,4
				22/07/23	28		38,1
000025050	3	NAO INFORMADO	24/06/23	01/07/23	07	120	19,2
				22/07/23	28		35,4
				22/07/23	28		35,8
000025136	2	NAO INFORMADO	28/06/23	05/07/23	07	120	19,5
				26/07/23	28		38,3
000025146	3	NAO INFORMADO	28/06/23	05/07/23	07	120	16,6
				26/07/23	28		36,0
				26/07/23	28		35,5
000025161	3	NAO INFORMADO	28/06/23	05/07/23	07	120	25,2
				26/07/23	28		35,4
				26/07/23	28		39,5
000025294	3	NAO INFORMADO	04/07/23	11/07/23	07	120	25,1
				01/08/23	28		41,6
				01/08/23	28		37,0
000025342	2	NAO INFORMADO	06/07/23	13/07/23	07	120	27,7
				03/08/23	28		46,6
000025346	3	NAO INFORMADO	06/07/23	13/07/23	07	120	32,9
				03/08/23	28		44,5
				03/08/23	28		44,6
000025352	3	NAO INFORMADO	06/07/23	13/07/23	07	120	20,0
				03/08/23	28		37,2
				03/08/23	28		37,2
000025358	3	NAO INFORMADO	06/07/23	13/07/23	07	120	26,9
				03/08/23	28		44,8
				03/08/23	28		37,8
000025412	3	NAO IMFORMADO	08/07/23	15/07/23	07	125	28,5
				05/08/23	28		39,5
				05/08/23	28		38,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)33476088
ESTRADA DA LIGA++O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data
27/10/2023