



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 08/07/2023 a 19/08/2023

Cliente: CONSORCIO ALL - JARDIM OC
Obra: OBRA: ALL
Endereço: AV. NUTA JAMES, 185, CNO. 90.011.07147/7

Contrato

CA8735

Certificado N°

069059

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10695

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025418	3	NAO INFORMADO	08/07/23	15/07/23	07	120	20,3
				05/08/23	28		0,0
				05/08/23	28		0,0
000025423	3	NAO INFORMADO	08/07/23	15/07/23	07	125	29,8
				05/08/23	28		43,8
				05/08/23	28		43,6
000025597	2	NAO INFORMADO	15/07/23	22/07/23	07	120	30,7
				12/08/23	28		35,6
000025600	3	NAO INFORMADO	15/07/23	22/07/23	07	120	26,1
				12/08/23	28		47,3
				12/08/23	28		49,0
000025603	3	NAO INFORMADO	15/07/23	22/07/23	07	120	28,5
				12/08/23	28		53,9
				12/08/23	28		48,8
000025606	3	NAO INFORMADO	15/07/23	22/07/23	07	120	27,4
				12/08/23	28		46,9
				12/08/23	28		41,9
000026041	3	NAO INFORMADO	29/07/23	05/08/23	07	120	36,5
				26/08/23	28		47,1
				26/08/23	28		49,7
000026044	3	NAO INFORMADO	29/07/23	05/08/23	07	120	35,8
				26/08/23	28		48,5
				26/08/23	28		51,0
000026047	3	NAO INFORMADO	29/07/23	05/08/23	07	120	35,3
				26/08/23	28		51,7
				26/08/23	28		49,0
000026050	3	NAO INFORMADO	29/07/23	05/08/23	07	120	37,5
				26/08/23	28		46,4
				26/08/23	28		41,7
000026544	3	NAO INFORMADO	19/08/23	26/08/23	07	125	29,5
				16/09/23	28		39,1
				16/09/23	28		36,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088
ESTRADA DA LIGA+O 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

27/10/2023