



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/08/2023 a 23/09/2023

Cliente: CONSORCIO ALL - JARDIM OC
Obra: OBRA: ALL
Endereço: AV. NUTA JAMES, 185, CNO. 90.011.07147/7

Contrato

CA8735

Certificado N°

069060

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10695

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026553	3	NAO INFORMADO	19/08/23	26/08/23	07	120	28,7
				16/09/23	28		35,7
				16/09/23	28		36,1
000026556	3	NAO INFORMADO	19/08/23	26/08/23	07	120	27,5
				16/09/23	28		36,1
				16/09/23	28		36,6
000026764	3	NAO INFORMADO	26/08/23	02/09/23	07	120	41,4
				23/09/23	28		40,1
				23/09/23	28		39,0
000026767	3	NAO INFORMADO	26/08/23	02/09/23	07	120	38,1
				23/09/23	28		46,7
				23/09/23	28		45,6
000026769	3	NAO INFORMADO	26/08/23	02/09/23	07	120	29,1
				23/09/23	28		40,8
				23/09/23	28		35,0
000026906	3	NAO INFORMADO	02/09/23	09/09/23	07	120	33,7
				30/09/23	28		47,0
				30/09/23	28		43,5
000026909	2	NAO INFORMADO	02/09/23	09/09/23	07	120	14,1
				02/09/23			0,0
000026912	3	NAO INFORMADO	02/09/23	09/09/23	07	120	29,0
				30/09/23	28		40,8
				30/09/23	28		42,5
000026914	3	NAO INFORMADO	02/09/23	09/09/23	07	120	25,4
				30/09/23	28		35,9
				30/09/23	28		35,0
000026982	3	NAO INFORMADO	08/09/23	15/09/23	07	120	27,1
				06/10/23	28		35,5
				06/10/23	28		35,2
000027281	3	NAO INFORMADO	23/09/23	30/09/23	07	120	26,1
				21/10/23	28		47,0
				21/10/23	28		43,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088
ESTRADA DA LIGA++0 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

27/10/2023