



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/08/2023 a 11/08/2023

Cliente: ATELIER LOCACAO PATRIMONI  
Obra: OBRA DO ATELIER  
Endereço: RUA OLIMPIO LIRIO, 56

**Contrato**

AC8776

**Certificado N°**

094705

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16943

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000034606	1	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	20,8
000034607	1	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	20,3
000034610	1	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	150	24,1
000034612	1	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	150	22,0
000034614	1	LAJE	11/08/23	18/08/23	07	140	22,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

18/08/2023