



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Cliente: COLIBRIS EMPREENDIMENTOS
Obra: ED PRIME
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.010

Contrato

AC8783

Certificado N°

096763

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17671

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CP III 40 RS | 120+/-20 | PILARES | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000036748 | 1 | PILARES | 29/12/23 | 03/01/24 | 5 | 150 | 20,3 |
| 000036750 | 1 | PILARES | 29/12/23 | 03/01/24 | 5 | 130 | 22,9 |
| 000036754 | 1 | PILARES | 29/12/23 | 03/01/24 | 5 | 140 | 20,7 |
| 000036765 | 1 | PILARES | 29/12/23 | 03/01/24 | 5 | 130 | 22,2 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/01/2024