



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/05/2023 a 30/05/2023

Cliente: ROVERETO EMPREENDIMENTO I
Obra: ROVERETO EDIFÍCIO
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.122

Contrato

AC8809

Certificado N°

093683

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17465

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	S 220	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033057	3	ESTACA	26/05/23	02/06/23	07	240	21,6
				23/06/23	28		50,0
				23/06/23	28		49,7
000033062	3	ESTACA	26/05/23	02/06/23	07	255	19,3
				23/06/23	28		44,8
				23/06/23	28		43,8
000033077	3	ESTACA	26/05/23	02/06/23	07	270	19,0
				23/06/23	28		40,8
				23/06/23	28		42,2
000033097	4	ESTACA	29/05/23	05/06/23	07	270	19,8
				05/06/23	07		18,9
				26/06/23	28		43,4
				26/06/23	28		43,5
000033099	3	ESTACA	29/05/23	05/06/23	07	265	18,3
				26/06/23	28		41,4
				26/06/23	28		40,8
000033101	3	ESTACA	29/05/23	05/06/23	07	260	16,8
				26/06/23	28		42,2
				26/06/23	28		42,3
000033102	3	ESTACA	29/05/23	05/06/23	07	260	20,9
				26/06/23	28		49,3
				26/06/23	28		46,6
000033105	1	ESTACA	30/05/23	06/06/23	07	250	21,0
000033111	1	ESTACA	30/05/23	06/06/23	07	250	19,3
000033115	1	ESTACA	30/05/23	06/06/23	07	245	17,8
000033120	1	ESTACA	30/05/23	06/06/23	07	245	16,8
000033125	2	ESTACA	30/05/23	27/06/23	28	240	46,6
				27/06/23	28		50,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/08/2023