



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/05/2023 a 01/06/2023

Cliente: ROVERETO EMPREENDIMENTO I
Obra: ROVERETO EDIFICIO
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.122

Contrato

AC8809

Certificado N°

093684

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17465

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	S 220	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033137	3	ESTACA	31/05/23	07/06/23	07	250	17,2
				28/06/23	28		41,0
				28/06/23	28		42,8
000033139	3	ESTACA	31/05/23	07/06/23	07	250	17,4
				28/06/23	28		44,3
				28/06/23	28		40,7
000033142	3	ESTACA	31/05/23	07/06/23	07	250	18,2
				28/06/23	28		43,5
				28/06/23	28		42,4
000033146	3	ESTACA	31/05/23	07/06/23	07	250	19,9
				28/06/23	28		46,8
				28/06/23	28		45,2
000033148	3	ESTACA	31/05/23	07/06/23	07	240	19,3
				28/06/23	28		44,3
				28/06/23	28		45,8
000033156	3	ESTACA	01/06/23	09/06/23	08	270	21,4
				29/06/23	28		38,7
				29/06/23	28		43,0
000033164	3	ESTACA	01/06/23	09/06/23	08	270	23,8
				29/06/23	28		42,8
				29/06/23	28		42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/08/2023