



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/06/2023 a 19/06/2023

Cliente: ROVERETO EMPREENDIMENTO I
Obra: ROVERETO EDIFÍCIO
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.122

Contrato

AC8809

Certificado N°

094235

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17465

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	S 220	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033429	2	ESTACA	14/06/23	12/07/23 12/07/23	28 28	250	46,1 45,4
000033437	2	ESTCA	14/06/23	12/07/23 12/07/23	28 28	255	46,0 47,1
000033445	2	ESTACA	15/06/23	13/07/23 13/07/23	28 28	265	37,8 39,7
000033448	2	ESTACA	15/06/23	13/07/23 13/07/23	28 28	240	44,5 47,6
000033453	2	ESTACA	15/06/23	13/07/23 13/07/23	28 28	260	32,7 43,2
000033457	2	ESTACA	15/06/23	13/07/23 13/07/23	28 28	250	46,6 45,5
000033471	2	ESTACA	16/06/23	14/07/23 14/07/23	28 28	250	51,9 50,3
000033475	2	ESTACA	16/06/23	14/07/23 14/07/23	28 28	250	35,0 34,8
000033484	2	ESTACA	16/06/23	14/07/23 14/07/23	28 28	250	53,6 44,9
000033491	2	ESTACA	16/06/23	14/07/23 14/07/23	28 28	250	41,7 46,3
000033501	2	ESTACA	16/06/23	14/07/23 14/07/23	28 28	240	48,7 48,9
000033518	2	ESTACA	19/06/23	17/07/23 17/07/23	28 28	250	48,9 50,7
000033520	2	ESTACA	19/06/23	17/07/23 17/07/23	28 28	250	45,4 47,3
000033528	2	ESTACA	19/06/23	17/07/23 17/07/23	28 28	250	37,6 37,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/08/2023