



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 19/06/2023 a 20/06/2023

Cliente: ROVERETO EMPREENDIMENTO I  
Obra: ROVERETO EDIFICIO  
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.122

**Contrato**

AC8809

**Certificado N°**

094236

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17076

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	230+/-20	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000033535	2	ESTACA	19/06/23	17/07/23 17/07/23	28 28	260	36,6 34,9
000033536	2	ESTACA	19/06/23	17/07/23 17/07/23	28 28	245	37,1 43,0
000033541	2	ESTACA	19/06/23	17/07/23 17/07/23	28 28	200	47,0 45,2
000033545	2	ESTACA	20/06/23	18/07/23 18/07/23	28 28	250	39,9 37,2
000033548	2	ESTACA	20/06/23	18/07/23 18/07/23	28 28	250	43,2 44,6
000033553	2	ESTACA	20/06/23	18/07/23 18/07/23	28 28	260	35,9 38,9
000033556	2	ESTACA	20/06/23	18/07/23 18/07/23	28 28	250	44,9 45,2
000033560	2	ESTACA	20/06/23	18/07/23 18/07/23	28 28	240	39,7 41,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

16/08/2023