



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/02/2024 a 07/02/2024

Cliente: ROVERETO EMPREENDIMENTO I
Obra: ROVERETO EDIFICIO
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.122

Contrato

AC8809

Certificado N°

097260

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17539

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	120+/-20	LCAJE POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000037304	3	LCAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	140	25,1
				06/03/24	28		47,0
				06/03/24	28		46,3
000037309	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	150	23,8
				06/03/24	28		50,4
				06/03/24	28		49,2
000037310	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	26,0
				06/03/24	28		46,3
				06/03/24	28		46,7
000037312	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	25,0
				06/03/24	28		41,9
				06/03/24	28		43,9
000037313	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	26,0
				06/03/24	28		45,6
				06/03/24	28		44,0
000037315	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	25,0
				06/03/24	28		48,6
				06/03/24	28		50,6
000037317	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	24,9
				06/03/24	28		40,3
				06/03/24	28		39,7
000037320	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	23,7
				06/03/24	28		46,7
				06/03/24	28		47,2
000037321	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	140	26,0
				06/03/24	28		44,0
				06/03/24	28		41,3
000037323	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	28,2
				06/03/24	28		45,6
				06/03/24	28		44,2
000037325	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	24,8
				06/03/24	28		44,7
				06/03/24	28		46,1
000037326	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	25,7
				06/03/24	28		49,5
				06/03/24	28		52,7
000037327	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	25,5
				06/03/24	28		46,6
				06/03/24	28		45,9
000037328	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	26,8
				06/03/24	28		48,3
				06/03/24	28		50,6
000037330	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	150	24,8
				06/03/24	28		48,8
				06/03/24	28		51,1
000037331	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	150	25,9
				06/03/24	28		47,3
				06/03/24	28		47,0
000037332	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	160	23,7
				06/03/24	28		45,0
				06/03/24	28		46,0
000037333	3	LAJE POLIDA	07/02/24	12/02/24	05	150	27,2
				06/03/24	28		47,2

				06/03/24	28		47,6
000037334	3	LAJE	07/02/24	12/02/24	05	150	27,8
				06/03/24	28		38,1
				06/03/24	28		41,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
20/05/2024