



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/06/2024 a 10/06/2024

Cliente: ROVERETO EMPREENDIMENTO I  
Obra: ROVERETO EDIFÍCIO  
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.122

**Contrato**

AC8809

**Certificado N°**

099148

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17538

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII/CPV	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000039210	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	160	24,6
000039212	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	155	23,3
000039216	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	140	23,8
000039217	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	145	25,0
000039218	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	150	20,5
000039219	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	145	20,9
000039221	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	140	20,8
000039223	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	160	22,1
000039225	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	145	22,2
000039227	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	160	22,0
000039231	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	155	21,6
000039232	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	160	22,9
000039233	1	LAJE	10/06/24	14/06/24	04	145	23,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

17/06/2024