



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/09/2023 a 15/09/2023

Cliente: ONIX EMPREENDIMENTOS IMOB
Obra: EDIFICIO BIARRITZ RESIDENCE
Endereço: ALAMEDA ATLANTICA S/Nº, QUADRA 16, LOTES

Contrato

096650

Certificado Nº

095580

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16654

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023654	2	ESTACA	14/09/23	12/10/23	28	240	51,7
				12/10/23	28		50,6
000023657	2	ESTACA	15/09/23	13/10/23	28	250	51,8
				13/10/23	28		54,7
000023665	2	WSTACA	15/09/23	13/10/23	28	240	55,2
				13/10/23	28		54,2
000023668	2	ESTACA	15/09/23	13/10/23	28	230	53,9
				13/10/23	28		53,6
000023671	2	ESTACA	15/09/23	13/10/23	28	250	57,6
				13/10/23	28		52,3
000023673	2	ESTACA	15/09/23	13/10/23	28	250	48,8
				13/10/23	28		49,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/10/2023