



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/01/2024 a 18/01/2024

Cliente: THORIUM EMPREENDIMENTOS S
Obra: EDIFÍCIO GABRIEL BRAGA
Endereço: RUA LINDOLPHO SOUZA MASCARENHAS LOTE 05

Contrato

096778

Certificado N°

097129

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16695

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40RS	120+/-20	PILARES	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024621	3	PILARES	18/01/24	25/01/24	7	130	29,4
				15/02/24	28		45,1
				15/02/24	28		44,1
000024623	3	PILARES	18/01/24	25/01/24	7	140	25,4
				15/02/24	28		45,2
				15/02/24	28		47,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/02/2024