



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/08/2023 a 25/08/2023

Cliente: GOLD CONSTRUCAO E INCORPO
Obra: EMPREENDIMENTO SPACE 177
Endereço: RUA DR.ANICETO FRIZZERA 177

Contrato

097248

Certificado N°

095224

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16911

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000041828	2	BLOCO	25/08/23	22/09/23	28	120	32,1
				22/09/23	28		33,8
000041829	2	BLOCO	25/08/23	22/09/23	28	110	35,6
				22/09/23	28		38,2
000041830	2	BLOCO	25/08/23	22/09/23	28	115	35,4
				22/09/23	28		34,8
000041831	2	BLOCO	25/08/23	22/09/23	28	130	34,5
				22/09/23	28		34,4
000041832	2	BLOCO	25/08/23	22/09/23	28	140	35,7
				22/09/23	28		39,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/10/2023