



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/04/2025 a 29/04/2025

Cliente: CONDOMINIO EDIFICIO LIFE
Obra: ED LIFE GARDEN
Endereço: RUA PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO

Contrato

AC8865

Certificado N°

105178

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044873	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	150	23,6
000044874	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	150	22,4
000044880	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	155	23,2
000044882	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	140	21,9
000044884	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	150	22,1
000044885	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	140	24,9
000044888	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	145	24,0
000044890	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	150	22,9
000044896	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	160	22,8
000044898	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	135	23,1
000044905	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	155	21,5
000044909	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	160	20,9
000044913	1	LAJE	29/04/25	05/05/25	06	155	20,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/06/2025