



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/10/2023 a 08/11/2023

Cliente: CCISA143 INCORPORADORA LT  
Obra: OBRA: 4478 - EPICENTRO - LOTE STAND -  
CCISA143-RJ  
Endereço: AV. PROFESSOR PEREIRA REIS, 42, CNO.90.0

**Contrato**

CA8825

**Certificado N°**

069268

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11816

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40	CP III 40 RS	100+-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013320	3	NAO INFORMADO	20/10/23	27/10/23	07	125	33,0
				17/11/23	28		40,8
				17/11/23	28		40,9
000013327	3	NAO INFORMADO	20/10/23	27/10/23	07	120	37,6
				17/11/23	28		40,1
				17/11/23	28		41,7
000013501	3	NAO INFORMADO	26/10/23	02/11/23	07	120	32,9
				23/11/23	28		43,0
				23/11/23	28		43,6
000013505	3	NAO INFORMADO	26/10/23	02/11/23	07	120	28,6
				23/11/23	28		58,0
				23/11/23	28		49,4
000013508	3	NAO INFORMADO	26/10/23	02/11/23	07	125	34,6
				23/11/23	28		49,3
				23/11/23	28		53,4
000013642	3	NAO INFORMADO	31/10/23	07/11/23	7	120	25,6
				28/11/23	28		44,0
				28/11/23	28		40,9
000013655	3	NAO INFORMADO	31/10/23	07/11/23	7	120	27,6
				28/11/23	28		60,1
				28/11/23	28		54,4
000013659	3	NAO INFORMADO	31/10/23	07/11/23	7	120	36,3
				28/11/23	28		43,3
				28/11/23	28		42,5
000013840	3	NAO INFORMADO	08/11/23	15/11/23	7	120	29,6
				06/12/23	28		46,0
				06/12/23	28		47,7
000013855	3	NAO INFORMADO	08/11/23	15/11/23	7	120	31,0
				06/12/23	28		58,9
				06/12/23	28		55,3
000013860	2	NAO INFORMADO	08/11/23	15/11/23	7	120	22,1
				06/12/23	28		47,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777  
RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

22/01/2024