



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 11/07/2025 a 11/07/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED. HARMONY 900157834077
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO

Contrato

097615

Certificado N°

106595

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17769

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000053370	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	160	27,7
				08/08/25	28		35,4
				08/08/25	28		40,3
000053371	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	150	20,1
				08/08/25	28		36,9
				08/08/25	28		39,7
000053375	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	25,9
				08/08/25	28		42,1
				08/08/25	28		43,5
000053376	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	22,4
				08/08/25	28		39,1
				08/08/25	28		37,2
000053378	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	140	21,6
				08/08/25	28		38,0
				08/08/25	28		35,9
000053379	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	130	23,5
				08/08/25	28		36,0
				08/08/25	28		38,8
000053388	3	LAJE	11/07/25	16/07/25	05	160	22,8
				08/08/25	28		38,4
				08/08/25	28		40,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/08/2025