



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 16/12/2023 a 19/12/2023

Cliente: CCISA141 INCORPORADORA LT
Obra: OBRA N° 5187 - BAIÁ GUANABARA RESIDENCES
Endereço: AV. OSCAR NIEMEYER, 2180, CNO. 90.015.91

Contrato

CA8882

Certificado N°

069267

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11012

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III-40 RS	230+/-30	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014925	3	NAO INFORMADO	16/12/23	23/12/23	7	260	21,4
				13/01/24	28		31,0
				13/01/24	28		35,0
000014935	2	NAO INFORMADO	16/12/23	23/12/23	7	260	17,5
				13/01/24	28		30,0
000014954	3	NAO INFORMADO	18/12/23	25/12/23	7	260	24,2
				15/01/24	28		33,7
				15/01/24	28		33,8
000014958	3	NAO INFORMADO	18/12/23	25/12/23	7	260	24,1
				15/01/24	28		39,3
				15/01/24	28		34,9
000014979	3	NAO INFORMADO	18/12/23	25/12/23	7	260	24,1
				15/01/24	28		40,5
				15/01/24	28		39,6
000014990	3	NAO INFORMADO	18/12/23	25/12/23	7	260	23,5
				15/01/24	28		31,1
				15/01/24	28		32,4
000014992	3	NAO INFORMADO	19/12/23	26/12/23	7	260	21,0
				16/01/24	28		35,0
				16/01/24	28		36,6
000015017	3	NAO INFORMADO	19/12/23	26/12/23	7	260	17,7
				16/01/24	28		30,3
				16/01/24	28		31,5
000015029	3	NAO INFORMADO	19/12/23	26/12/23	7	260	22,5
				16/01/24	28		34,4
				16/01/24	28		31,8
000015038	3	NAO INFORMADO	19/12/23	26/12/23	7	260	19,5
				16/01/24	28		31,7
				16/01/24	28		32,6
000015045	3	NAO INFORMADO	19/12/23	26/12/23	7	260	22,3
				16/01/24	28		35,4
				16/01/24	28		34,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA - Tel.: (022)33951777
RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/01/2024